

# NORGIPS EXTRA FINISH

**NORGIPS®**

Gatavā apdares masa ģipškartona šuvju aizpildīšanai un plānu slāņu minerālu pamatņu apdarei



## PRODUKTA APRAKSTS

- Ģipškartona savienojumu špaktelēšana ar nobeiguma kārtu (Q2)
- Ģipškartona virsmu pilnas virsmas plānā slāņa špaktelēšana (Q3, Q4)
- Minerālu virsmu pilnas virsmas, plānās kārtas špaktelēšana
- Skrāpējumu aizpildīšana uz minerālu virsmas
- Virsmu ar zemu saķeri špaktelēšana

## PRIEKŠROCĪBAS

- Var izmantot kā apdares masu ugunsdrošās sienās (Q2, Q3, Q4)
- Perfekta saķere
- Perfekts virsmas gludums
- Paaugstināta virsmas izturība pret mehāniskiem bojājumiem
- Var izmantot vidē ar augstu mitruma līmeni (vannas istabas, virtuves)
- Augsta izturība pret plaisāšanu
- Iespējama mehāniska uzklāšana
- Var izmantot uz sveķainas virsmas

## TEHNISKIE DATI

Veids	3A Saskaņā ar EN 13963:2014
Reakcija uz uguni	A2-s1, d0 - nedegošs
Pieņemamais biežums	0-3 mm uzklāti vienā slānī
Lietošanas temperatūra	Min. 10°C
Patēriņš	0,10 kg/m <sup>2</sup> – Norgips ģipškartona šuvju aizpildīšana (Q1) 1,5 kg/mm/m <sup>2</sup> – virsmas pilnīga izlīdzināšana (Q3, Q4)
Glabāšanas laiks	12 mēneši
Iepakojums	Spainīši: 5,4 kg (18 vai 48 vienības uz paletes), 20 kg (8 vai 33 vienības uz paletes) 28 kg (8 vai 33 vienības uz paletes)

## PAPILDU PRODUKTI

Iepak.	Nosaukums	Apraksts	Iepak.	Nosaukums	Apraksts
	<b>NORGIPS START</b>	Ģipsis špaktelēšanai		<b>NORGIPS LIGHT READY MIX</b>	Ready-mixed dual-purpose filler and finishing compound



Plātne + Profils + **Masa** + Piederumi = NORGIPS risinājums

## IZMĒRI UN IEPAKOJUMS

Iepakojums (kg)	Daudzums uz paletes	
	(gab.)	(kg)
5,4	18	97,2
5,4	48	259,2
20	8	160
20	33	660
28	8	224
28	33	924

## VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Virsmai jābūt nesošai, sausai, attīrītai no taukvielām, putekļiem un iridenām daļiņām. Pirms masas uzklāšanas uz virsmām ar zemu saķeri (piemēram, eļļas krāsām) tās ir jāmatē, piemēram, ar smilšpapīru, un pēc tam jānotīra no putekļiem un iridenām daļiņām.

Absorbējošas un nestabilas virsmas jānostiprina ar dziļi penetrējošu grunti.

## MASAS UZKLĀŠANA

Masu var uzklāt gan manuāli, gan mehāniski. Vienā slānī uzklātās masas maksimālais biezums nedrīkst pārsniegt 3 mm.

## MASAS SAGATAVOŠANA:

Pirms masas uzklāšanas viegli samaisiet to ar rokām vai izmantojot maisītāju ar mazu ātrumu. Masas mehāniskas uzklāšanas gadījumā tās konsistenci var nedaudz atšķaidīt, pievienojot tīru ūdeni, tā devas nevar būt lielākas par 250 ml, lai iegūtu nepieciešamo konsistenci. Pēc ūdens pievienošanas sajauciet masu. Uzklāšanai izmantojiet tīrus instrumentus.

## PAPILDU INFORMĀCIJA

- Špaktelēšanas masu var izmantot, ja gaisa un pamatnes temperatūrā ir vismaz +10°C. Uzglabāt slēgtā iepakojumā no +1°C līdz +35°C, nepakļaujot produktu sasalšanai un saules staru ietekmei. Pēc īslaicīgas sasalšanas produkts jāatkausē istabas temperatūrā.
- Špaktelēšanas masas žūšanas laiks ir atkarīgs no temperatūras un mitruma telpā (parasti līdz 12 stundām).
- Lietošanas derīguma termiņš ir 12 mēneši.
- Vairāk informācijas [www.norgips.lv](http://www.norgips.lv)

**Norgips Sp. z o.o.**  
Pastāvīgā Pārstāvniecība Latvijā  
Daugavgrīvas iela 83/89  
Rīga LV-1007

[www.norgips.lv](http://www.norgips.lv)

Šajā lietošanas instrukcijā sniegtā informācija ir tikai produkta apraksts. Šis ir vispārīgas vadlīnijas, kuru pamatā ir mūsu zināšanas un pieredze, un tās neattiecas uz konkrētu pielietojumu. Nepārtraukti uzlabojot un attīstot mūsu uzņēmuma piedāvātos produktus,

mēs paturam tiesības mainīt parametrus bez iepriekšēja brīdinājuma. Iesniegtie dati nevar būt pamats jebkādam pretenzijām. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Norgips tehnisko nodaļu / Norgips pārstāvi.