

NORGIPS FINISH

NORGIPS®

Ģipša apmetums, lai aizpildītu ģipškartona šuves un špaktelētu minerālvielu pamatnes plānās kārtās



PRODUKTA APRAKSTS

- Ģipškartona savienojumu špaktelēšana ar nobeiguma kārtu (Q2)
- Ģipškartona virsmu pilnas virsmas plānā slāņā špaktelēšana (Q3, Q4)
- Ģipša apdares kārtu klāšana uz minerālu pamatnēm
- Skrāpējumu aizpildīšana uz minerālu virsmas

PRIEKŠROCĪBAS

- Var izmantot kā apdares masu ugunsdrošās sienās (Q2, Q3, Q4)
- Perfekts virsmas gludums
- Perfekta saķere
- Var izmantot telpās ar augstu mitruma līmeni (vannas istabas, virtuves)
- Maza saraušanās sastingšanas laikā
- Augsta izturība pret plaisāšanu

TEHNISKIE DATI

Veids	B2/20/2 saskaņā ar EN 13279-1:2008
Reakcija uz uguni	A1 - pilnīgi nedegošs
Apstrādes laiks	60 minūtes
Ūdens patēriņš	11 l / 25 kg
Pieļaujama biezums	0-10 mm uzklāti vienā slānī
Lietošanas temperatūra	+5°C līdz +25°C
Patēriņš	0,10 kg/m ² – Norgips ģipškartona šuvju aizpildīšana 1,0 kg/mm/m ² – virsmas pilnīga izlīdzināšana
Glabāšanas laiks	12 mēneši
Iepakojums	25 kg maiss (48 vienības uz paletes)

PAPILDU PRODUKTI

Iepak.	Nosaukums	Apraksts	Iepak.	Nosaukums	Apraksts
	NORGIPS START	Ģipsis špaktelēšanai		NORGIPS LIGHT READY MIX	Ģipša divu funkciju špaktelēšanas masa



Plātne + Profils + **Masa** + Piederumi = NORGIPS risinājums

IZMĒRI UN IEPAKOJUMS

Iepakojums (kg)	Daudzums uz paletes (gab.)	(kg)
25	48	1 200

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Virsmai jābūt nesošai, sausai, attīrītai no putekļiem un irdenām daļiņām.

Ģipškartona virsmām nav nepieciešama gruntēšana. Absorbējošie minerālu substrāti jānostiprina ar dziļi iekļūstošu grunti, bet gludas betona virsmas ar grunti, lai uzlabotu saķeri.

MASAS UZKLĀŠANA

Norgips ģipša apmetums ir paredzēts manuālai uzklāšanai. Sagatavoto masu uzklāj, izmantojot piemērotas špakteljāpstīņas vai špakteljāpstīņas no nerūsējošiem materiāliem, kārtās, kuru maksimālais biezums ir viens slānis līdz 10 mm. Pēc nozūšanas virsma jānoslīpē manuāli vai mehāniski, izmantojot smilšpapīru vai abrazīvu sietu ar P180 līdz P240 graudainumu.

MASAS SAGATAVOŠANA:

Špaktele pakāpeniski jāber traukā, kas piepildīts ar tīru ūdeni proporcijā 11 l ūdens uz 25 kg sausā maisījuma, un jāmaisā ar rokām vai ar lēni rotējošu maisītāju, līdz iegūst vienmērīgu konsistenci. Špaktelmasa pēc sajaukšanas ar ūdeni jāizlieto 60 minūšu laikā.

PAPILDU INFORMĀCIJA

- Špaktele jāizmanto temperatūrā no + 5 ° C līdz + 25 ° C.
- Uzglabāt sausās telpās uz koka paletēm, slēgtos maisos.
- Sajaukšanai un pildīšanai izmantojiet tīrus, nerūsējošā tērauda traukus un rīkus - pretējā gadījumā apstrādes laiks tiks saīsināties.
- Lietošanas derīguma termiņš ir 12 mēneši.
- Vairāk informācijas vietnē www.norgips.lv

Norgips Sp. z o.o.
Pastāvīgā Pārstāvniecība Latvijā
Daugavgrīvas iela 83/89
Rīga LV-1007

www.norgips.lv

Šajā lietošanas instrukcijā sniegtā informācija ir tikai produkta apraksts. Šis ir vispārīgas vadlīnijas, kuru pamatā ir mūsu zināšanas un pieredze, un tās neattiecas uz konkrētu pielietojumu. Nepārtraukti uzlabojot un attīstot mūsu uzņēmuma piedāvātos produktus,

mēs paturam tiesības mainīt parametrus bez iepriekšēja brīdinājuma. Iesniegtie dati nevar būt pamats jebkādam pretenzijām. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Norgips tehnisko nodaļu / Norgips pārstāvi.