

NORGIPS LIGHT READY MIX

NORGIPS®

Gatava divfunkciju špaktelēšanas masa ģipškartona šuvju savienošanai un minerālu substrātu pilnas virsmas apdarei



PRODUKTA APRAKSTS

- Ģipškartona šuvju, kas stiprinātas ar pastiprinošu lenti (Q1), špaktelēšanai ,
- Ģipškartona savienojumu špaktelēšana ar nobeiguma kārtu (Q2)
- Ģipškartona virsmu pilnas virsmas plānā slāņa špaktelēšana (Q3, Q4)
- Minerālu virsmu pilnas virsmas, plānās kārtas špaktelēšana
- Skrāpējumu un trūkumu aizpildīšana uz minerālu virsmas
- Stūru iegremdēšana sausās iebūves sistēmās
- Redzamu stiprinājumu un apdares elementu špaktelēšana
- Virsmu ar zemu saķeri špaktelēšana

PRIEKŠROCĪBAS

- Universāls produkts, kas ļauj veikt visus ģipškartona šuvju un to virsmu (Q1, Q2, Q3, Q4) špaktelēšanas posmus.
- Tas aizstāj gan celtniecības, gan apdares masas
- Var izmantot kā apdares masu ugunsdrošās sienās (Q2, Q3, Q4)
- Perfekta saķere
- Var izmantot vidē ar augstu mitruma līmeni (vannas istabas, virtuves)
- Augsta izturība pret plaisāšanu
- Iespējama mehāniska uzklāšana

TEHNISKIE DATI

Veids	3A Saskaņā ar EN 13963:2014
Reakcija uz uguni	A2-s1, d0 - nedegošs
Pieļaujama biezums	0-3 mm uzklāti vienā slānī
Lietošanas temperatūra	Min. 10°C
Patēriņš	0,15 kg/m ² – Norgips ģipškartona šuvju aizpildīšana ar lentes izmantošanu (Q1) 0,10 kg/m ² – Norgips ģipškartona šuvju gala apdare (Q2) 1,1 kg/mm/m ² – virsmas pilnīga izlīdzināšana (Q3, Q4)
Glabāšanas laiks	12 mēneši
Iepakojums	Spainīši: 3,7 kg (18 vai 48 vienības uz paletes), 20 kg (8 vai 32 vienības uz paletes)

PAPILDU PRODUKTI

Iepak.	Nosaukums	Apraksts	Iepak.	Nosaukums	Apraksts
	NORGIPS EXTRA FINISH	Gatava špaktelēšanas masa noslēguma apdarei		TAŠMA PAPIEROWA NORGIPS	Armatūras lente ģipškartona šuvēm



Plātne + Profils + **Masa** + Piederumi = NORGIPS risinājums

IZMĒRI UN IEPAKOJUMS

Iepakojums (kg)	Daudzums uz paletes (gab.)	(kg)
3,7	18	66,6
3,7	48	177,6
20	8	160
20	32	640

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Virsmai jābūt nesošai, sausai, attīrītai no taukvielām, putekļiem un irdenām daļiņām. Pirms masas uzklāšanas uz virsmām ar zemu saķeri (piemēram, eļļas krāsām) tās ir jāmatē, piemēram, ar smilšpapīru, un pēc tam jānotīra no putekļiem un irdenām daļiņām. Absorbējošas un nestabilas virsmas jānostiprina ar dziļi penetrējošu grunti.

MASAS UZKLĀŠANA

Masu var uzklāt gan manuāli, gan mehāniski. Vienā slānī uzklātās masas maksimālais biezums nedrīkst pārsniegt 3 mm.

MASAS SAGATAVOŠANA:

Pirms masas uzklāšanas viegli samaisiet to ar rokām vai izmantojot maisītāju ar mazu ātrumu. Masas mehāniskas uzklāšanas gadījumā tās konsistenci var nedaudz atšķaidīt, pievienojot tīru ūdeni, tā devas nevar būt lielākas par 250 ml, lai iegūtu nepieciešamo konsistenci. Pēc ūdens pievienošanas masa jāsamaisa. Uzklāšanai izmantojiet tīrus instrumentus.

PAPILDU INFORMĀCIJA

- Špaktelēšanas masu var izmantot, ja gaisa un pamatnes temperatūrā ir vismaz +10°C. Uzglabāt slēgtā iepakojumā no +1°C līdz +35°C, nepakļaujot produktu sasalšanai un saules staru ietekmei. Pēc īslaicīgas sasalšanas produkts jāatkausē istabas temperatūrā.
- Špaktelēšanas masas žūšanas laiks ir atkarīgs no temperatūras un mitruma telpā (parasti līdz 12 stundām).
- Lietošanas derīguma termiņš ir 12 mēneši.
- Vairāk informācijas www.norgips.lv

Norgips Sp. z o.o.
Pastāvīgā Pārstāvniecība Latvijā
Daugavgrīvas iela 83/89
Rīga LV-1007

www.norgips.lv

Šajā lietošanas instrukcijā sniegtā informācija ir tikai produkta apraksts. Šis ir vispārīgas vadlīnijas, kuru pamatā ir mūsu zināšanas un pieredze, un tās neattiecas uz konkrētu pielietojumu. Nepārtraukti uzlabojot un attīstot mūsu uzņēmuma piedāvātos produktus,

mēs paturam tiesības mainīt parametrus bez iepriekšēja brīdinājuma. Iesnēgtie dati nevar būt pamats jebkādam pretenzijām. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Norgips tehnisko nodaļu / Norgips pārstāvi.