

NORGIPS POROGRUNT

NORGIPS®

Grunts ir paredzēts uzsūcošām virsmām ēku iekšpusē



PRODUKTA APRAKSTS

- Absorbcijas līmeņa izlīdzināšana un saķeres uzlabošana pirms ieklāšanas:
 - ģipša apmetuma
 - kaļķa-cementa apmetuma
 - sausā apmetuma uz ģipša līmes pamatnēm
- Vertikālās un horizontālās virsmas no šūnveida betona blokiem, porainas keramikas un keramikas utt.

PRIEKŠROCĪBAS

- Palielina pamatnes saķeri
- Regulē virsmas absorbciju
- Ūdens tvaiku caurlaidīgs
- Augsta izturība pret sārmainiem līdzekļiem
- Augsta veiktspēja

TEHNISKIE DATI

Lietošanas temperatūra	5 to 30°C
Patēriņš	0,1 kg/m ² porcijai 1:3
Glabāšanas laiks	12 mēneši
Iepakojums	Spainis: 15 kg

PAPILDU PRODUKTI

Iepak.	Nosaukums	Apraksts	Iepak.	Nosaukums	Apraksts
	NORGIPS BONDING FIX	Ģipša līme ģipškartona plāksnēm		NORGIPS TML 240	Mašīnas ģipša apmetums viegls ar pildvielām



Plate + Līme + **Grunts** = NORGIPS risinājums

Apmetums + **Grunts** = NORGIPS risinājums

IZMĒRI UN IEPAKOJUMS

Iepakojums (kg)	Daudzums uz paletes	
	(gab.)	(kg)
15	8	120
15	12	180
15	24	360

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Pamatnei jābūt nesošai, stabilai, sausai, tīrai, bez putekļiem un vaļīgām daļiņām, bez eļļas un citām taukvielām, pelējuma, cementa piena, apsūbējuma.

Izturīgi un ūdensnecaurļaidīgi krāsu pārklājumi ir jāmatē un jānotīra, bet ūdenscaurlaidīgi pārklājumi jānoņem.

Pamatnei, uz kuras paredzēts uzklāt "Norgips Porogrunt", jābūt atbilstoši sausai, tās mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 3%.

GRUNTĒŠANA

Pēc atbilstošas proporcionālas atšķaidīšanas grunts ir rūpīgi jāsamaisa. Grunti "Norgips Porogrunt" nedrīkst sajaukt ar citiem materiāliem.

Gruntēšanas līdzekļa uzklāšanas laikā minimālā virsmas un gaisa temperatūra telpā nedrīkst būt zemāka par +5°C.

Atšķaidīto gruntējumu var uzklāt uz pamatnes, izmantojot rullīti, otu vai ar izsmidzināšanas metodi. Darbarīki uzreiz pēc darba pabeigšanas jānomazgā ar ūdeni. Sakaltušo grunti var nomazgāt ar sintētisko sveķu šķīdinātāju (piemēram, acetonu, etilacetātu).

"Norgips Porogrunt" grunts žūšanas laiks ir atkarīgs no virsmas absorbcijas, temperatūras un gaisa relatīvā mitruma telpā, bet ne mazāk kā 12 stundas. Telpas vēdināšana saīsina grunts žūšanas laiku, turklāt minimālā ārējā gaisa temperatūra vēdināšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5°C.

GRUNTS SAGATAVOŠANA

Pirms darba uzsākšanas rūpīgi samaisiet iepakojuma saturu. "Norgips Porogrunt" jāatšķaida ar tīru ūdeni 1: 1, 1: 2 vai 1: 3 atkarībā no virsmas absorbcijas. Keramikas virsmām ieteicams izmantot attiecību 1: 3, bet ļoti absorbējošām virsmām (piemēram, šūn betonam) ieteicams izmantot attiecību 1:2 vai 1:1.

PAPILDU INFORMĀCIJA

- Grunts spainīši jāuzglabā temperatūrā, kas nav zemāka par +5°C.
- Lietošanas derīguma termiņš ir 12 mēneši no ražošanas datuma.
- Vairāk informācijas www.norgips.lv

Norgips Sp. z o.o.
Pastāvīgā Pārstāvniecība Latvijā
Daugavgrīvas iela 83/89
Rīga LV-1007

www.norgips.lv

Šajā lietošanas instrukcijā sniegtā informācija ir tikai produkta apraksts. Šis ir vispārīgs vadlīnijas, kuru pamatā ir mūsu zināšanas un pieredze, un tās neattiecas uz konkrētu pielietojumu. Nepārtraukti uzlabojot un attīstot mūsu uzņēmuma piedāvātos produktus,

mēs paturam tiesības mainīt parametrus bez iepriekšēja brīdinājuma. Iesnēgtie dati nevar būt pamats jebkādam pretenzijām. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzam, sazinieties ar Norgips tehnisko nodaļu / Norgips pārstāvi.