

NORGIPS Q GKB 12,5 mm veids A

Ģipškartona loksnes standarts

NORGIPS®



PRODUKTA APRAKSTS

Ģipškartonam ir saplacināta garā mala, kas izklāta ar kartonu un taisni nogriezta īsā mala.

Krāsa - ivory krāsas kartons ar zilu aprakstu un lielu Norgips Q marķējumu.

PIELIETOJUMS

Ģipškartons izmantošanai iekštelpās. Izmanto visu veidu konstrukcijās un ģipškartona sistēmās telpās, kuru relatīvais mitrums nepārsniedz 70%. Maksimālā uzklāšanas temperatūra ir 50°C.

TEHNISKIE DATI


Malas veids	NORGIPS S
Reakcija uz uguni	A2-s1, d0
Lieces izturība [N]:	
Garenvirziens	≥550
Šķērsvirziens	≥210
Difūzijas pretestības koeficients [μ]	10
Siltumvadītspēja [λ]:	0,25 W/(m*K)



Plātne + Profils + Masa + Piederumi = NORGIPS risinājums

PRIEKŠROCĪBAS

- **S mala.** Gareniskās malas saplacināšana atvieglo paneļa savienojuma izveidošanu. Pateicoties novatoriskajai malu profilēšanai un Norgips sistēmas špakteles un lentu izmantošanai, izveidojam savienojumu ar maksimālu izturību.



IZMĒRI UN IEPAKOJUMS

Biezums (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Daudzums uz paletes		Svars [kg/m ²]	
			[gab]	(m ²)	1 m ²	Palete
12,5	1200	2000	60	144,00	8,1	1166
12,5	1200	2200	60	158,40	8,1	1283
12,5	1200	2400	60	172,80	8,1	1400
12,5	1200	2500	60	180,00	8,1	1458
12,5	1200	2600	60	187,20	8,1	1516
12,5	1200	2700	60	194,40	8,1	1575
12,5	1200	2800	60	201,60	8,1	1633
12,5	1200	3000	60	216,00	8,1	1745
12,5	1200	3300	60	237,60	8,1	1925

NORĀDĪJUMI

NORGIPS ģipškartona plāksnes jāizmanto saskaņā ar NORGIPS sistēmas ieteikumiem.

Glabāšana: plātnes jāuzglabā uz līdzenas virsmas, vēlams uz paletes. Aizsargāt pret mitrumu.

Transports būvniecības vietā: Pārnēsāt ģipškartona plāksnes ar vertikāli sagrieztu malu.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Standarts CSN-EN 520 + A1: 2012 „Ģipškartona plāksnes - Definīcijas, prasības un testa metodes”.

Īpašību deklarācija: lejupielādēt vietnē www.norgips.lv

Norgips Sp. z o.o.
Pastāvīgā Pārstāvniecība Latvijā
Daugavgrīvas iela 83/89
Rīga LV-1007

www.norgips.lv

Šajā lietošanas instrukcijā sniegtā informācija ir tikai produkta apraksts. Šis ir vispārīgas vadlīnijas, kuru pamatā ir mūsu zināšanas un pieredze, un tās neattiecas uz konkrētu pielietojumu. Nepārtraukti uzlabojot un attīstot mūsu uzņēmuma piedāvātos produktus, mēs

paturam tiesības mainīt parametrus bez iepriekšēja brīdinājuma. Iesnēgtie dati nevar būt pamats jebkādam pretenzijām. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzam sazināties ar Norgips tehnisko nodaļu / Norgips pārstāvi.