


# NORGIPS S GKB 12,5 mm veids A

**NORGIPS®**

Standarta ģipškartons



## PRODUKTA APRAKSTS

Standarta ģipškartons, tā garākā mala ir aplikta ar kartonu un plakana, bet īsā mala ir taisni nogriezta.

Krāsas - kartons ivory krāsā ar ziliem uzrakstiem.

## PIELIETOJUMS

Ģipškartons izmantošanai celtniecībā ēku iekšpusē. To lieto visu veidu ēkām un izmantošanai sausās izbūves sistēmās, kuras izmanto telpās ar relatīvo mitrumu ne vairāk kā 70%. Maksimālā uzklāšanas temperatūra ir 50°C. Plātne tiek izmantota kā apšuvums piekaramajiem griestiem, bēniņu apšuvumam un sienu apšuvumam.

## TEHNISKIE DATI


Malas veids	NORGIPS S
Reakcija uz uguni	A2-s1, d0
Lieces izturība [N]:	
Garenvirziens	≥550
Šķērsvirziens	≥210
Difūzijas pretestības koeficients [ $\mu$ ]	10
Siltumvadītspēja [ $\lambda$ ]:	0,25 W/(m*K)



Plātne + Profils + Masa + Piederumi = NORGIPS risinājums

## PRIEKŠROCĪBAS

- **Mazs svars.** Vienkārša un viegla paneļa transportēšana montāžai.
- **S mala.** Gareniskās malas saplacināšana atvieglo paneļa savienojuma apdari. Pateicoties atbilstoši profilēšanai un Norgips sistēmas izlīdzinošo savienojumu un šuvju lentu izmantošanai šuves apdarei, mēs iegūstam maksimāli izturīgu savienojumu.



## IZMĒRI UN IEPAKOJUMS

Biezums (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Daudzums uz paletes		Svars [kg/m <sup>2</sup> ]	
			(ks)	(m <sup>2</sup> )	1 m <sup>2</sup>	Palete
12,5	1200	2000	64	153,60	7,7	1183
12,5	1200	2500	64	192,00	7,7	1478
12,5	1200	2600	64	199,68	7,7	1538
12,5	1200	2800	64	215,04	7,7	1656
12,5	1200	3000	64	230,40	7,7	1774

## NORĀDĪJUMI

NORGIPS ģipškartona plāksnes jāizmanto saskaņā ar NORGIPS sistēmas ieteikumiem. Glabāšana: plātnes jāuzglabā uz līdzenas virsmas, vēlams uz paletes. Jāaizsargā no mitruma. Pārvadājumi būvlaukumā: ģipškartona plāksnes tiek transportētas ar vertikāli sagrieztu malu.

## PAPILDU INFORMĀCIJA

Standarts: PN-EN 520+A1:2012 "Ģipškartona loksnes. Definīcijas, prasības un testa metodes".

Veikspējas deklarācijas: pieejamas vietnē [www.norgips.lv](http://www.norgips.lv)

**Norgips Sp. z o.o.**  
Pastāvīgā Pārstāvniecība Latvijā  
Daugavgrīvas iela 83/89  
Rīga LV-1007

[www.norgips.lv](http://www.norgips.lv)

Šajā lietošanas instrukcijā sniegtā informācija ir tikai produkta apraksts. Šis ir vispārīgas vadlīnijas, kuru pamatā ir mūsu zināšanas un pieredze, un tās neattiecas uz konkrētu pielietojumu. Nepārtraukti uzlabojot un attīstot mūsu uzņēmuma piedāvātos produktus, mēs

paturam tiesības mainīt parametrus bez iepriekšēja brīdinājuma. Iesniegtie dati nevar būt pamats jebkādam pretenzijām. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Norgips tehnisko nodaļu / Norgips pārstāvi.