

# NORGIPS HARD 12,5 mm veids DIR

**NORGIPS®**

Pastiprināta ģipškartona plāksne



## PRODUKTA APRAKSTS

Ģipša plāksne ar pastiprinātām fizikālajām īpašībām vieglu konstrukciju būvniecībai. Ar stiklšķiedru pastiprinātas ģipškartona serdes abas puses un garās malas ir pārklātas ar brūnu kartonu.

## PIELIETOJUMS

Sienas, kas saņem lielāku mehānisko slodzi, piemēram:

- Skolās, bērnudārzos un citās sabiedriskās ēkās
- Transporta zonas, slimnīcu koridori, aprūpes centri.
- Sporta hallēs ģērbtuves un koplietošanas telpas.
- Garāžas, darbnīcas utt.

Maksimālā uzklāšanas temperatūra ir 50°C.

## TEHNISKIE DATI


Malas veids	NORGIPS S
Reakcija uz uguni	A2-s1, d0
Lieces izturība [N]:	
Garenvirziens	≥725
Šķērsvirziens	≥300
Ģipša kodola blīvums [kg/m <sup>3</sup> ]	≥800
Difūzijas pretestības koeficients [μ]	10
Siltumvadītspēja [λ]:	0,25 W/(m*K)



Plātne + Profils + Masa + Piederumi = NORGIPS risinājums

### PRIEKŠROCĪBAS

- **Palielināta izturība.** Plāksne ir paredzēts īpašiem lietojumiem, kur nepieciešama lielāka izturība un paaugstināta virsmas cietība.
- **Skaņas izolācija.** Pateicoties lielajam svaram, izstrādājumam ir labāki parametri, kas uzlabo starpsienas akustisko izolāciju.
- **S mala.** Plākšņu saplacinātā garākā mala atvieglo plākšņu savienojuma apdari. Pateicoties atbilstošam profilam un sistēmisko špakteles savienojumu Norgips un savienojuma lentu izmantošanai, iespējams panākt maksimāli izturīgus savienojumus.



### IZMĒRI UN IEPAKOJUMS

Biezums (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Daudzums uz paletes		Svars [kg/m <sup>2</sup> ]	
			[gab]	(m <sup>2</sup> )	1 m <sup>2</sup>	Palete
12,5	1200	2600	60	187,20	11,3	2115
12,5	1200	3000	60	216,00	11,3	2441

### NORĀDĪJUMI

NORGIPS ģipškartona plāksnes jāizmanto saskaņā ar NORGIPS sistēmas ieteikumiem. Glabāšana: plātnes jāuzglabā uz līdzenas virsmas, vēlams uz paletes. Jāaizsargā no mitruma. Pārvadājumi būvlaukumā: ģipškartona plāksnes tiek transportētas ar vertikāli sagrieztu malu.

### PAPILDU INFORMĀCIJA

Standarts: PN-EN 520+A1:2012 "Ģipškartona loksnes. Definīcijas, prasības un testa metodes".

Veiktspējas deklarācijas: pieejamas vietnē [www.norgips.lv](http://www.norgips.lv)

**Norgips Sp. z o.o.**  
Pastāvīgā Pārstāvniecība Latvijā  
Daugavgrīvas iela 83/89  
Rīga LV-1007

[www.norgips.lv](http://www.norgips.lv)

Šajā lietošanas instrukcijā sniegtā informācija ir tikai produkta apraksts. Šis ir vispārīgas vadlīnijas, kuru pamatā ir mūsu zināšanas un pieredze, un tās neattiecas uz konkrētu pielietojumu. Nepārtraukti uzlabojot un attīstot mūsu uzņēmuma piedāvātos produktus, mēs paturam tiesības mainīt

parametrus bez iepriekšēja brīdinājuma. Iesniegtie dati nevar būt pamats jebkādam pretenzijām. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Norgips tehnisko nodaļu / Norgips pārstāvi.